



OWATROL® OIL

FÄRGTILLSATS & ROSTSKYDD

Produktbeskrivning	OWATROL OLJA är en mångsidig, genomträngande lufttorkande olja som kan användas ensam eller blandas i färg. Ensam ger den en hård flexibel yta, som driver ut fukt och syre från den rostiga metallen, vilket stoppar nya rostangrepp. Fyller porösa porer i trä för att förhindra flagning. Blandad i oljebaserade färger så förlänger den öppentiden, ökar utflytningen samt förbättrar vidhäftning. Till skillnad från skadlig thinner så behålls kvaliteten på färgen samt att både kulör och torktid förblir oförändrad.
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">- Applicera direkt på rostiga ytor.- Penetrerar djupt in i den rostiga ytan och driver ut både fukt och syre.- Ger en solid yta med bra vidhäftning för nästa lager.- Kompletta försegling av metallen mot vidare rostangrepp.- Kompatibel med alla typer av oljefärger.- Kan även användas på icke rostande metaller typ zink, koppar, aluminium m.m.- Primer för galvaniserande ytor.- Tillsats för alla typer av färger, bets och lasyr som är oljebaserade.- Fyller porerna i träet med olja, vilket förhindrar flagning.- Säkerställer bättre vidhäftning av färgen.- Underlättar applicering av färgen vid svåra förhållanden.- Kan avslutas med D2 OLJA på rostiga ytor för att ge ett högblankt och rostigt utseende.- Ökar flyktigheten (minskar risken för penseldrag), samt förbättrar vidhäftningen.
Användningsområden	<ul style="list-style-type: none">- För användning både inom och utomhus- Stålkonstruktioner, räcken, staket, rör, grillar, trappor m.m.- Maskiner, motordelar, släpvagnar m.m.- Skrov, tankar m.m.- Alla träytor, torra, porösa, hårda, mjuka.- Horisontella och vertikala ytor.
Teknisk data	<p>Finish: Transparent matt Bindemedel: Alkydharts Lösningsmedel: Lacknafta Viskositet: Vätska Egenvikt (vid 20 °C): 0,877 ± 0,05. Fysikaliskt tillstånd: Flytande Fast innehåll: 44% ± 2. Flampunkt: > +60 °C. Temperatur resistens: Upp till 175 °C. Hållbarhet: Minst 2 år i obruten förpackning. Förpackning: 0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L, 200L. Färg: Klar</p> <p>Torktid:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dammtorr: 12 timmar.- Genomtorr: 24 timmar beroende på temperatur och fuktighet.- Övermålningsbar: 24-48 timmar. <p>VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat. A/h): 750 g/l. (2010). Denna produkt innehåller max 489 g/l. VOC.</p>
Verktyg	<ul style="list-style-type: none">- Pensel.- Roller.- Airless-spruta- Trädgårds-spruta
Tips vid användning	Täck allt som du inte ska måla. Arbetstemperatur +5 °C - +35 °C. Arbeta inte i direkt solljus
Förarbete	<p>FÖRARBETEN MÅLNING Förbered ytan enligt instruktionen på färgburken. Ta bort allt löst och flagande material. Behandla all organisk tillväxt med svampdödande lösning eller en mix av 1 del vatten och 1 del klorblekmedel (låt verka i 15 min), skölj rikligt med vatten och låt torka.</p> <p>FÖRARBETEN ROSTSKYDD Ytan måste vara ren, torr och fri från olja, ta bort fett och andra föroreningar. Ta bort flagor av lös rost och gammal färg till fast underlag. Ytor som utsatts för kemikalier (syror, alkalisk eller salt) bör tvättas rikligt med vatten eller ånga. Svårt förorenade ytor ska tvättas med lämpligt lösningsmedel.</p> <p>TA INTE BORT FAST ROST. RENGÖR INTE METALLEN TILL EN HELT BLANK FINISH.</p>

Applicering

BRUKSANVISNING MÅLNING

Applicera färgen enligt instruktionen på färgburken.

Om färgen är trögflytande, torkar för snabbt eller inte flyter ut ordentligt, tillsätt OWATROL OLJA (rör om väl) tills färgen känns smidig. Använd sedan pensel, roller eller airless-spruta vid applicering.

Blandningsinstruktioner

Slutstrykning: 5 - 20% OWATROL OLJA

Mellanstrykning: Upp till 30% OWATROL OLJA

Grundning: Upp till 50% OWATROL OLJA

Ovanstående är en vägledning. Mängden olja beror på hur poröst underlaget är.

Träunderlag i bra skick

Grunda rent trä med en blandning av 1 del OWATROL OLJA med 2 delar grundfärg. Låt torka.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Skadade, mjuka träunderlag

Applicera 2 till 4 lager lager med OWATROL OLJA vått i vått tills träet är mättat. (låt inte torka mellan strykningarna).

När träet inte absorberar mer, torka av överflödiga olja och låt torka i minst 12 timmar.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

BRUKSANVISNING ROSTSKYDD

Nytt rent stål

Prima nytt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 3 delar grundfärg.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Lätt rostad stål

Prima nytt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 2 delar grundfärg.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Nytt obehandlat rostigt stål

Prima nytt rostigt stål med en blandning av 1 del OWATROL OLJA och 1 del grundfärg.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Gammal hård rostad eller tidigare behandlat stål.

Applicera OWATROL OLJA vått i vått på alla rostiga områden tills det är mättat, låt torka. Ytan är mättad när oljan är blank efter torkning. Innan OWATROL OLJA har härdat helt, ta bort rostflagor och gamla färgflagor från ytan.

Applicera mera OWATROL OLJA på dessa områden om det behövs, låt torka.

Forsätt sedan målningen enligt instruktioner, blanda i OWATROL OLJA enligt blandningsinstruktioner ovan.

Åtgång

18 m² per liter.

Åtgången beror på hur poröst underlaget är och vilken appliceringsmetod som används.

Restriktioner

Blanda eller måla inte över OWATROL OLJA med färg som innehåller starka lösningsmedel t.ex Xylene eller 2-komponents färger. Till dessa typer av färg avändes OWATROL C.I.P.

Rengöring

Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta innan det torkat. Om oljan har torkat använd färgbortagningsmedel.

OBS: Alla trasor, stålull etc indränkt i OWATROL OLJA kan självantändas. Trasor, stål ull etc måste vara mättad med vatten efter användning eller placeras i en förseglad vattenfylld metallbehållare, innan du kastar bort den.

Lagring

OWATROL OLJA som har blivit över hålls över i en mindre och tät metall/glasburk.

Undvik kyla och hög temperatur.

Generella instruktioner

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta tekniska datablad är korrekta. OWATROL International kan inte garantera resultat som vi inte har kontroll över, de förhållanden under vilka våra produkter används. För ytterligare rådgivning och information kontakta vår tekniska avdelning via e-post info@owatrol.com eller den lokala OWATROL Agent. Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet. Alla andra OWATROL produkter som nämns i detta dokument bör användas enligt anvisningarna på etiketten och det tekniska databladet.

Säkerhet

Förvaras utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. SDB tillgänglig vid www.owatrol.com

Utgivningsdatum

Mars 2012

